



la scelta giusta
per grandi progetti.

SCHEDA TECNICA



PRIMER Ground

PRIMER PER SISTEMI
IMPERMEABILIZZANTI

PRODOTTO

Primer acrilico per la preparazione dei sottofondi cementizi prima dell'applicazione dell'Elastocem A+B Ground.

CARATTERISTICHE

Prodotto liquido consolidante e antipolvere costituito da copolimeri di natura organica in dispersione acquosa.

CAMPI D'IMPIEGO

Preparazione dei sottofondi cementizi prima dell'applicazione dell'Elastocem A+B Ground.

SUPPORTI

Muri in fondazione, calcestruzzo, intonaci e malte cementizie.

CONSUMO

200 – 400 g/mq in funzione del supporto.

CONFEZIONI

- Taniche da kg 25 su pallet da kg 675;
- Taniche da kg 5 su pallet da kg 600.

CONSERVAZIONE

12 mesi nelle confezioni originali in luogo asciutto.

VOCE DI CAPITOLATO

Le superfici in calcestruzzo soggette a spinte idrauliche positive e negative, prima dell'applicazione dell'Elastocem A+B Ground, dovranno essere trattate con un primer specifico tipo Primer Ground della Edilcol Italia, applicato a pennello o rullo in ragione di 200-400 g/mq.



Cert. n. 27395-2008-AQ-ITA



Cert. n. 1982-CPR-059/471



Polizza n. 70023

PREPARAZIONE

- Assicurarsi che i supporti da trattare siano ben puliti, consistenti ed asciutti (umidità residua max 0,5 %).
- Agitare brevemente prima dell'uso.
- Diluirlo con acqua in rapporto 1:1, 1:2 a seconda dell'assorbimento del supporto.
- Stendere uniformemente il prodotto in un'unica mano a pennello, rullo o a spruzzo.
- Attendere la completa asciugatura (2-3 h) prima dell'applicazione di prodotti cementizi.

AVVERTENZE

Non applicare su superfici non assorbenti o diverse da quelle indicate.

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35 °C.

Proteggere dal gelo durante lo stoccaggio.

Le indicazioni qui sopra riportate rappresentano il meglio delle nostre attuali esperienze che tuttavia dovranno essere confermate dalle applicazioni pratiche. Chi intende applicare il prodotto deve stabilirne la compatibilità con l'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dal suo utilizzo. I valori riportati nei dati tecnici provengono da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero essere notevolmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

DATI TECNICI

Rev. 01 - 02/2016

Aspetto:	Liquido biancastro	
Composizione:	Resine polimeri in dispersione acquosa e additivi	
Peso specifico apparente:	≈ 1,03 g/cmc	
Tempo di attesa per rivestimenti:	2 - 3 h	
Diluizione:	nessuna, 1:1, 1:2 in fuazione dell'assorbimento del supporto.	
Contributo al fumo:	nessuno	
Classificazione di pericolosità:	nessuna	(CEE 88/379)